



## コンクリートコンディショニングクリーナー (OXW-CNC)

### 【製品概要】

コンクリートコンディショニングクリーナーは新設のPC版やセメント系二次製品・コンクリート建築物のコート処理前に行う洗浄剤です。これらコンクリート製品は非常に含水率が高い事や可溶性の無機塩を多量に含んでおり、様々なコート処理を行っても硬化不良や膨れ現象・エフロレッセンス（白華）の発生等で適切な施工が出来ない状態になっています。本製品はコート剤を浸透させる若しくは強く密着させる目的で使用する洗浄剤です。

### 【製品性状】

製品名	コンクリートコンディショニングクリーナー (OXW-CNC)
外 観	微黄色液体
主成分	金属分散剤
貯蔵性	12ヶ月 (30°C以下密閉状態で保管)
用 途	新設コンクリート専用の弱酸性洗浄剤

### 【荷姿】

コンクリートコンディショニングクリーナー (OXW-CNC) 18 kgポリ容器

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断り無く変更することがあります。

### 株式会社OSHIROX 本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋4-1-55  
E-mail: [info@oshirox.jp](mailto:info@oshirox.jp)  
Web: <http://oshirox.jp>

### 製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区刈藻通1-3-17

## **【標準塗布量】**

コンクリートの状態によって異なりますが200~500 m<sup>2</sup>/18 kg程度としてください。

## **【使用方法】**

- ・水で洗剤を2倍に希釈してください。
- ・刷毛またはスプレーなどでコンクリートへ塗布してください。
- ・5分ほど放置 (洗剤が乾かないように注意) した後に高圧洗浄機などを用いて洗剤を完全に洗い流します。
- ・必要に応じて洗剤の塗布と高圧洗浄機での洗浄を繰り返します。
- ・しつこい汚れの場合には原液を使用し、ブラシなどで擦ります。

## **【使用上の注意】**

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
3. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4. 色相や性状の変化を見るために必ずサンプルにて試験を行ってください。
5. 30°C以下の冷暗所で密閉状態で保管してください。
6. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
7. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
8. 他社製品と併用することにより本製品の浸透が阻害されるため、他社製品との併用はおやめください。
9. 使用した器具は水や中性洗剤などで十分に洗浄してください。
10. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
11. ご使用上の注意および詳細は安全データシート (SDS) をご参照ください。