

## OSHIROX 水性カチオンプライマー (OXC-CWP)

### 【製品概要】

オシロックス水性カチオンプライマーはコンクリートをはじめとする躯体に対して優れた密着性を示す水溶性のカチオンプライマーです。弊社コート剤の OXC-WF または OXC-WAS 塗布前の下地処理としてお使い下さい。また旧塗装に対しても優れた密着性を示すため、塗装塗り替え時のプライマーとしてもお使いいただけます。

ホルムアルデヒドを含んでおりません。

### 【製品性状】

製品名	OSHIROX 水性カチオンプライマー (OXC-CWP)
外 観	ややエステル臭の白濁溶液
主成分	アクリル酸エステル
貯蔵性	12 ヶ月 (30°C以下密閉状態で保管)
用 途	コンクリート及び石材専用下塗り剤

### 【荷姿】

OSHIROX 水性カチオンプライマー (OXC-CWP)

15kg 入角缶

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断りなく変更することがあります。

株式会社 O S H I R O X

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55

E-mail : [info@oshirox.jp](mailto:info@oshirox.jp)

Web : <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通 1-3-17

### 【標準塗布量】

躯体の種類、気温、素材の乾燥度によって異なりますが、0.1～0.13 kg/m<sup>2</sup> としてください。

### 【洗浄方法】

躯体に付着している泥汚れ、油汚れ、スケールなどを汚れに適した弊社洗浄剤で取り除き、丁寧に水洗いしてください。

### 【乾燥】

洗浄後に躯体表面の水分を拭き取ります。完全に乾燥させてから施工することをお勧めいたします。雨天時は施工しないでください。

### 【使用方法】

- ・ローラー、またはスプレーなどで躯体へ塗布してください。
- ・季節にもよりますが1～4時間程度で乾燥します。
- ・このまま乾燥させます。

### 【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 躯体の泥汚れ、油汚れ、スケールはコートの浸透及び密着を阻害するため、必ず弊社洗浄剤で洗浄し、よく乾燥させてから使用してください。
3. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
4. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
5. 水で希釈せずに使用してください。
6. 色相の変化を見るために必ずサンプルにて試し塗りを行ってください。
7. 硬化時間は、溶媒の揮発が終了すると少しずつ硬化していきますが、気温によって多少異なります。
8. 30°C以下の冷暗所で密閉状態で保管してください。
9. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
10. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
11. 他社製品と併用により本製品の性能が十分発揮されないため他社製品との併用はおやめください。
12. 使用した器具は水や中性洗剤などで十分に洗浄してください。
13. 施行箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
14. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。