

OSHIROX エポキシシーラー (OXC-EPO)

【製品概要】

OSHIROX シーラーはエポキシ樹脂を用いた溶剤型 2 液タイプのエナメル上塗り塗料用シーラーです。セメント、モルタル、コンクリートなどへの浸透性、固着性に優れ、水分や炭酸ガスの侵入を防ぐ中性化防止効果を持った下塗り材です。ホルムアルデヒドを含んでおりません。

【製品性状】

製品名	OSHIROX エポキシシーラー (OXC-EPO)
外 観	液状
主成分	エポキシ樹脂 (主剤)
貯蔵性	12 ヶ月 (30℃以下密閉状態で保管)
用 途	セメント、モルタル、コンクリート及び瓦用のエナメル塗料用下塗材

【荷姿】

OSHIROX エポキシシーラー (OXC-EPO) 10kg 金属缶 (主剤) 5kg 金属缶 (硬化剤)

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断りなく変更することがあります。

株式会社 O S H I R O X

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55

E-mail : info@oshirox.jp

Web : <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通 1-3-17

【標準塗布量】

躯体の種類や状態によって異なります。0.1～0.3kg/m²。

【調合比】

主剤 2：硬化剤 1（重量比）

【可使時間】

5 時間

【使用方法】

- ・ ローラー、刷毛、またはエアレススプレーなどで躯体へ塗布してください。
- ・ 標準は一回塗りですが、吸込みの激しい場合は 2 回塗りとしてください。
- ・ 調合比は厳守してください。また、可使時間内に使い切ってください。
- ・ 希釈しないでご使用ください。

【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
3. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4. 色相や性状の変化を見るために必ずサンプルにて試験を行ってください。
5. 主剤、硬化剤とも消防法危険物の第四類第二石油類非水溶性液体に該当しますので法に応じた保管および取扱が必要です。
6. 他の溶剤で希釈することなく原液で使用してください。
7. 硬化時間は、溶剤の揮発が終了すると少しずつ硬化していきますが、気温によって多少異なります。
8. 30℃以下の冷暗所にて密閉状態で保管してください。
9. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
10. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
11. 他社製品と併用することにより本製品の浸透が阻害されるため、他社製品との併用はおやめください。
12. 使用した器具はシンナーなどで十分に洗浄してください。
13. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
14. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。