



OSHIROX水性サビ止めプライマー (OXC-W/EPO/SD)

【製品概要】

OSHIROXサビ止めプライマーはエポキシ樹脂を用いた水性タイプの一液反応硬化型さび止め塗料です。鉄部への付着性、速乾性、防食性に優れ、水性のため低臭及び安全な環境対応型下塗り材です。

【製品性状】

製品名	OSHIROX水性サビ止めプライマー (OXC-W/EPO/SD)
外 観	液状
主成分	特殊変性エポキシ樹脂
貯蔵性	12ヶ月 (30℃以下密閉状態で保管)
用 途	鉄部用さび止め塗料

【荷姿】

OSHIROX水性	
サビ止めプライマー	4kgポリ缶 15kg金属缶
色	白・赤錆・グレー

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断り無く変更することがあります。

株式会社OSHIROX

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋4-1-55

E-mail: info@oshirox.jp

Web: <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区刈藻通1-3-17

【標準塗布量】

0.13～0.15kg/m²。

【希釈比】

本塗料100：清水0～5（重量比）

【使用方法】

- ・被塗物のミルスケール、ほこり、油脂分、余分な水分などを除去してください。（素地調整）
- ・さびや浮き塗膜はサンドペーパーやディスクサンダー等により十分に除去してください。（素地調整）
- ・ウールローラー、刷毛などで金属部へ塗布してください。
- ・上塗りまでの工程間隔が7日を超えた場合は目荒らしを行ってください

【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
3. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4. 色相や性状の変化を見るために必ずサンプルにて試験を行ってください。
5. 素地調整は、さび止め塗装工事の耐久性を高める重要な工程となりますので、入念な処理を行ってください
6. 金属素地へ直接施工した場合にピンホールや塗り残しが存在すると点サビが発生しますので、ピンホールや塗り残しがないようにご注意ください。
7. 上塗りに彩度の高い色目を塗装する場合は、隠ぺい性を高めるため、あらかじめ隠ぺい性の良い共色を塗装してください。
8. 所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率の各種条件により増減します。。
9. 材料は使用前に内容物が均一になるように十分に攪拌し、開栓後速やかに一度に使い切ってください。また材料を保管する場合は、無希釈の材料をしっかりと密栓してから直射日光を避けた冷暗所にて保管し、出来るだけ早めに使い切ってください。
10. 塗膜の膨れ、剥がれ、白化の原因となりますので、著しく結露が生じるような場所での使用は避けてください。また、最終養生期間（24時間）以内に降雨や結露などがあれば、塗膜の膨れ、剥がれ、白化、シミの発生などにつながる場合がありますので、塗装を避けるか強制乾燥などで表面の水分を除去してください。
11. 強風時、または降雨、降雪の恐れのある場合、及び気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的に避けてください。気温5℃以下での施工が要求される場合は、採暖及び採暖のための養生により、雰囲気温度、人面温度を5℃以上にしてください。
12. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。