

## ステインガードアクア 102 (OXC-W102)

### 【製品概要】

ステインガードアクア 102 は水溶性シリカおよび無機質ケイ酸塩を主成分とした水溶性の浸透性吸水防止剤です。ステインガードアクア 103 の上位製品であり成分濃度が高くなっています。躯体に塗布することでコート剤が内部まで浸透し、極めて耐久性の高い防汚層および防水層を形成します。本製品により形成される防汚層は硬度が高く耐摩耗性に優れ、摩耗による石材からの粉塵の発生を抑えることができます。仕上がりは自然色であるため、もともとある石材のイメージをそのまま保つことが可能です。ホルムアルデヒドを含んでおりません

### 【製品性状】

製品名	ステインガードアクア 102 (OXC-W102)
外 観	無色透明液体
主成分	水溶性シリカ及び無機質ケイ酸塩
貯蔵性	12 ヶ月 (30°C以下密閉状態で保管)
用 途	自然色仕上げを目的としたコンクリート、御影石、吸水性のある石材、レンガ、及び砂岩の汚れ防止

### 【荷姿】

ステインガードアクア 102 (OXC-W102)

18kg 入角缶

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断りなく変更することがあります。

株式会社 O S H I R O X

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55

E-mail : [info@oshirox.jp](mailto:info@oshirox.jp)

Web : <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通 1-3-17

### 【標準塗布量】

石材の種類、気温、素材の乾燥度によって異なりますが、0.1～0.15Kg/m<sup>2</sup>としてください。

### 【洗浄方法】

石材に付着している泥汚れ、油汚れ、スケールなどを汚れに適した弊社洗浄剤で取り除き、丁寧に水洗いしてください。

### 【乾燥】

洗浄後に石材表面の水分を拭き取り、完全に乾燥させます。雨天時は施工しないでください。

### 【使用方法】

- ・刷毛、ローラー、またはスプレーなどで石材へ塗布してください。
- ・より高い効果を発揮させるためには生乾きの状態でもう一度塗布します。
- ・液溜まりになっている箇所を拭き取ります。
- ・このまま乾燥させます。乾燥には2～6時間程度かかります。
- ・コンクリートに使用する場合は、コート乾燥後2～3日は散水養生を行ってください。
- ・色が濃くなってしまう場合には清水にて希釈(2倍程度を目処に)してください。

### 【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. コンクリートおよび石材の泥汚れ、油汚れ、スケールはコートの浸透及び密着を阻害するため、必ず弊社洗浄剤で洗浄し、よく乾燥させてから使用してください。
3. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
4. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
5. 色相の変化を見るために必ずサンプルにて試し塗りを行ってください。
6. 硬化時間は、溶媒の揮発が終了すると少しずつ硬化していきますが、気温によって多少異なります。
7. 30℃以下の冷暗所で密閉状態で保管してください。
8. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
9. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
10. 他社製品と併用することにより本製品の浸透が阻害されるため、他社製品との併用はおやめください。
11. 使用した器具は水や中性洗剤などで十分に洗浄してください。
12. 施行箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
13. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。