

## OSHIROX 超低汚染シリカコート (OXC-Si)

### 【製品概要】

OSHIROX 超低汚染シリカコートは、水性一液親水性コーティング剤です。OSHIROX コーティングの仕上げとして塗布することで、塗装面に超親水性能を付与し、表面の汚れが雨で流されやすくなるため、雨筋などの汚れを低減し、塗装面の美観を長期にわたって保護します。

### 【製品性状】

製品名	OSHIROX 超低汚染シリカコート (OXC-Si)
外 観	無色透明液状
主成分	非開示
貯蔵性	12 ヶ月 (未開封 30°C以下密閉状態で保管)
用 途	OSHIROX コーティング上へ塗装することで表面を超親水性付与

### 【荷姿】

4kg 入りポリ角ボトル

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断りなく変更することがあります。

株式会社 O S H I R O X

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55

E-mail : [info@oshirox.jp](mailto:info@oshirox.jp)

Web : <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通 1-3-17

### 【標準塗布量】

塗装面の形状によって異なります。平滑面であれば 0.025～0.050kg/m<sup>2</sup>。

クリヤーな塗料ですので、休憩などで塗装を中断する場合は目印をつけ塗り忘れに注意してください。

### 【使用方法】

- ・ローラー、刷毛、またはスプレーなどで塗装面に塗布してください。
- ・本来の性能が損なわれるため、希釈は絶対にしないでください。

### 【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
3. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4. 色相や性状の変化を見るために必ずサンプルにて試験を行ってください。
5. 塗布前のコーティングは十分に乾燥させてから塗装してください。
6. 低粘度のため、液だれに十分ご注意ください
7. 施工当日に強風、降雨、降雪、結露が予想される場合は、施工しないでください。また、施工中、施工後に降雨が生じた場合はシート養生などを行い、塗装面に直接雨がかからないようにしてください。
8. 気温 5℃以下、湿度 85%以上での施工は原則的に避けてください。
9. 30℃以下の冷暗所にて密閉状態で保管してください。
10. 引火性の液体です。火花、炎、熱源等から遠ざけて保管/ご使用ください。禁煙。
11. ミスト、蒸気、スプレーなどを吸入しないよう注意してください。
12. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
13. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
14. 他社製品と併用すると本製品の特性が十分に発揮されないため、他社製品との併用はおやめください。
15. 笠木、天端など長時間水が滞留する箇所では塗膜の白化、膨れなどが発生する場合がありますので使用は避けてください。
16. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
17. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。