

## OSHIROXカラーコート水性ファインメタリック（OXC-WFM）

### 【製品概要】

OSHIROXカラーコート水性ファインメタリックはメタリック調の水性一液塗料です。水性で可使用時間もないため使いやすく、コンクリート、GRC板をはじめとする下地に適用可能です。内装及び外装にご使用いただけます。

### 【製品性状】

製品名	OSHIROXカラーコート水性ファインメタリック（OXC-WFM）
外 観	液状
主成分	合成樹脂エマルジョン
貯蔵性	12ヶ月（30℃以下密閉状態で保管）
用 途	コンクリートおよびセメントモルタル金ごて仕上など、カーテンウォール、サッシュ

### 【荷姿】

中塗（OXC-WFM 中塗） 16kg入り金属缶  
上塗（OXC-WFM TOP） 15kg入り金属缶

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断り無く変更することがあります。

株式会社OSHIROX

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋4-1-55

E-mail: [info@oshirox.jp](mailto:info@oshirox.jp)

Web: <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区刈藻通1-3-17

## 【標準塗布量】

躯体の種類や状態によって異なります。

中塗 0.13～0.15kg/m<sup>2</sup>

上塗 0.26～0.30kg/m<sup>2</sup>（二回塗り）

## 【使用方法】

- ・中塗はローラー、刷毛、またはエアレススプレーなどで  
上塗はスプレーガンで躯体へ塗布してください。
- ・希釈には清水をご使用ください。
- ・上塗を塗布後、水性アクリルシリコンクリヤー塗料等でトップコートをして下さい

## 【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
3. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4. 色相や性状の変化を見るために必ずサンプルにて試験を行ってください。
5. コンクリート下地の養生期間が短いなど、アルカリ性が強い場合、塗膜が変色する可能性があります。
6. 塗装の前に必ず素地調整（塗装面の油分、水分、ほこり、浮いている旧塗膜、その他付着物の除去）をしてください。
7. 施工当日に強風、降雨、降雪、結露が予想される場合は、施工しないでください。また、施工中、施工後に降雨が生じた場合はシート養生などを行い、塗装面に直接雨がかからないようにしてください。
8. 気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的に避けてください。
9. 30℃以下の冷暗所にて密閉状態で保管してください。
10. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
11. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
12. 他社製品と併用すると本製品の特性が十分に発揮されないため、他社製品との併用はおやめください。
13. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
14. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。
15. 材料は既定の範囲内の希釈を厳守し、電動ミキサーなどを用いて内容物が均一になるよう十分に攪拌してください。