

OSHIROX ステインプロテクターWAS/STS (OXC-WAS/STS カラー)

【製品概要】

ステインプロテクターWAS/STS はフッ素樹脂および無機系シリカ変性シリコン複合樹脂を主成分とした水溶性の塗膜汚れ防止剤です。コンクリートおよび石材に塗布することで極めて耐久性・耐候性の高い塗膜を形成します。ステインプロテクターWAS/STS は親水性コートであるため撥水性はありませんが、付着した汚れは雨と共に流れていき、未永くコンクリートおよび石材の美観を保つことが出来ます。

ステインプロテクターWAS/STS は環境に配慮した製品であり、環境への負荷や臭いがほとんど無く、臭いの発生などが強く制限された現場でもご使用頂けます。ホルムアルデヒドを含んでおりません。

【製品性状】

製品名	ステインプロテクターWAS/STS (OXC-WAS/STS カラー) 主剤-100 ステインプロテクターWAS/STS (OXC-WAS/STS カラー) 硬化剤-5
外 観	ややエステル臭の白濁溶液
主成分	水溶性無機系シリカ変性シリコン複合樹脂カラー
貯蔵性	12 ヶ月 (30℃以下密閉状態で保管)
用 途	コンクリートの防汚及び保護

【荷姿】

OSHIROX ステインプロテクターWAS/STS (OXC-WAS/STS カラー) 15kg 入角缶

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断りなく変更することがあります。

株式会社 O S H I R O X

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55

E-mail : info@oshirox.jp

Web : <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通 1-3-17

【標準塗布量】

躯体の種類、気温、素材の乾燥度によって異なりますが、 $0.25\sim 0.30\text{kg/m}^2$ としてください。本品は2回塗布を基本としており、1回目は $0.12\sim 0.15\text{kg/m}^2$ 、2回目は $0.13\sim 0.15\text{kg/m}^2$ としてください。

希釈率→清水 0-20

(備考)

●ローラー ●刷毛 ●エアレススプレーガン 吐出量：600～1000 ml/分 パターン幅：25～30 cm

【洗浄方法】

躯体に付着している泥汚れ、油汚れ、スケールなどを汚れに適した弊社洗浄剤で取り除き、丁寧に水洗いしてください。

【乾燥】

洗浄後に躯体表面の水分を拭き取ります。完全に乾燥させてから施工することをお勧めいたします。雨天時は施工しないでください。

【使用方法】

- ・ローラー、またはスプレーなどで躯体へ塗布してください。
- ・季節にもよりますが24時間程度で乾燥します。
- ・乾燥後もう一度塗布します。
- ・このまま乾燥させます。

【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 躯体の汚れ、油汚れ、スケールはコートの浸透及び密着を阻害するため、必ず弊社洗剤で洗浄し、よく乾燥させてから使用してください。
3. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
4. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
5. 水で希釈せずに使用してください。
6. 色相の変化を見るために必ずサンプルにて試し塗りを行ってください。
7. 硬化時間は、溶媒の揮発が終了すると少しずつ硬化していきますが、気温によって多少異なります。
8. 30°C 以下の冷暗所で密閉状態で保管してください。
9. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
10. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
11. 他社製品と併用により本製品の性能が十分発揮させないため他社製品との併用はおやめください。
12. 使用した器具は水や中性洗剤などで十分に洗浄してください。
13. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
14. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。