

ステインガード 70S (OXC-370C)

【製品概要】

ステインプロテクター70S はシリコーン樹脂を主成分とした溶剤系のコートです。主にステインガード700を用いたカラーコートの保護を目的としたコートです。表面に塗布することで0.5 μm程度の撥水性の塗膜を形成し、コートを保護しながら汚れの付着を防ぎます。ホルムアルデヒドを含んでおりません。

【製品性状】

製品名	ステインガード 70S (OXC-370C)
外 観	無色透明低粘性の液体
主成分	シリコーン樹脂混合物
溶 剤	火気厳禁 第四類第一石油類 (第二種有機溶剤含有)
貯蔵性	12 ヶ月 (30°C以下密閉状態で保管)
用 途	ステインガード 700 の表面保護・石材全般の汚れ防止

【荷姿】

ステインガード 70S (OXC-370C) 13kg 入角缶

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断りなく変更することがあります。

株式会社 O S H I R O X

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55

E-mail : info@oshirox.jp

Web : <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通 1-3-17

【標準塗布量】

石材・タイル・コンクリート・木材の種類、気温、石材の乾燥度によって異なりますが、20～30 m²/リットル程度としてください。

【使用方法】

1. 刷毛、ウェス、またはローラーにて周囲に飛散ないように塗布してください。
2. そのまま2～5分放置してから表面に残っているステインプロテクター70Sを綺麗なウェス、モップ、またはローラーで取り除いてください。
3. OXC-370ABのトップコートとして使用する場合、OXC-370Cを塗布後2～5分後にローラーなどで慣らすことで綺麗に仕上がります。
4. この状態で一晩放置します。その間は水および埃などがかからないようにしてください。

【ステインガード700のトップコートで使用する場合の注意点】

ステインガード700の施工終了後にステインプロテクター70Sを上塗りする場合、必ず養生期間として10～24時間放置してください。

【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 石材の汚れ、油分、ワックス等はコートの浸透及び密着を阻害するため、必ず弊社洗剤で洗浄し、よく乾燥させてから使用してください。
3. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
4. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
5. 消防法危険物の第四類第一石油類非水溶性液体に該当しますので法に応じた保管および取扱が必要です。
6. 他の溶剤で希釈することなく原液で使用してください。
7. 色相の変化を見るために必ずサンプルにて試し塗りを行ってください。
8. 硬化時間は、溶剤の揮発が終了すると少しずつ硬化していきますが、気温によって多少異なります。
9. 30℃以下の冷暗所で密閉状態で保管してください。
10. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
11. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
12. 他社製品と併用することにより本製品の浸透が阻害されるため、他社製品との併用はおやめください。
13. 使用した器具はシンナーなどで十分に洗浄してください。
14. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
15. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。