

## OSHIROXフッ素クリヤーコート油性上塗（OXC-FC）

### 【製品概要】

OSHIROXフッ素クリヤーコート油性上塗は、OSHIROX油性コート用のフッ素樹脂系クリヤートップコートです。OSHIROX油性コートに上塗りとして用いることで、高い耐候性、耐汚染性を付与し美観を長期に保ちます。

### 【製品性状】

製品名	OSHIROXフッ素クリヤーコート油性上塗（OXC-FC）
外 観	液状
主成分	フッ素系樹脂（主剤）
貯蔵性	12ヶ月（30℃以下密閉状態で保管）
用 途	OSHIROX油性カラーコーティングのトップコート用

### 【荷姿】

12kg入り金属缶	主剤
3kg入り金属缶	硬化剤
16L入り金属缶	専用シンナー（OSHIROX希釈用シンナー）

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断り無く変更することがあります。

株式会社OSHIROX

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋4-1-55

E-mail: [info@oshirox.jp](mailto:info@oshirox.jp)

Web: <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区刈藻通1-3-17

## 【標準塗布量】

0.10～0.13kg/m<sup>2</sup>

## 【調合比】

主剤100：硬化剤25：シンナー20～40（重量比）

## 【使用方法】

- ・エアレススプレーガンで躯体へ塗布してください。
- ・調合比は厳守してください。
- ・希釈には専用シンナーをご使用ください。

## 【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
3. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4. 色相や性状の変化を見るために必ずサンプルにて試験を行ってください。
5. 本剤は消防法危険物の第四類第一石油類非水溶性（中塗・主剤のみ第二石油類非水溶性）液体になりますので、法に応じた保管および取扱が必要です。
6. 塗装の前に必ず素地調整（塗装面の油分、水分、ほこり、浮いている旧塗膜、その他付着物の除去）をしてください。
7. 施工当日に強風、降雨、降雪、結露が予想される場合は、施工しないでください。また、施工中、施工後に降雨が生じた場合はシート養生などを行い、塗装面に直接雨がかからないようにしてください。
8. 気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的に避けてください。
9. 30℃以下の冷暗所にて密閉状態で保管してください。
10. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
11. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
12. 他社製品と併用すると本製品の特性が十分に発揮されないため、他社製品との併用はおやめください。シンナーは必ず専用の物をご使用ください。
13. 使用した器具はシンナーなどで十分に洗浄してください。
14. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
15. ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。