

OSHIROXマルチプライマー（OXC-MRP）

【製品概要】

OSHIROXマルチプライマーは、各種金属やプラスチック、ガラスなど様々な下地に適用可能な万能プライマーです。下地とも上塗り塗料とも強力に密着し、また黄変しないためクリヤー塗料の下地としても使用可能です。

【製品性状】

製品名	OSHIROXマルチプライマー（OXC-MRP）
外 観	無色液体
主成分	合成樹脂
貯蔵性	12ヶ月（30℃以下密閉状態で保管）
用 途	鉄、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム、ステンレス及びABS、PP、塩ビ、ガラス等に塗装する下塗り材

【荷姿】

16L入り金属缶

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断り無く変更することがあります。

株式会社OSHIROX

本社

〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋4-1-55

E-mail: info@oshirox.jp

Web: <http://oshirox.jp>

製造元

〒635-0032 兵庫県神戸市長田区刈藻通1-3-17

【標準塗布量】

躯体の種類や状態によって異なります。平滑面で0.06～0.08kg/m²。

【使用方法】

- ・塗装前に、塗装面の汚れ、水分、油分、ほこり、旧塗膜などを十分に除去してください。
- ・ローラー、刷毛、またはスプレーなどで躯体へ塗布してください。そのさい希釈はしないでください。
- ・2時間の乾燥時間をとってから上塗りをして下さい。

【使用上の注意】

1. ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2. 作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
3. 万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4. 初めての素材に使用する場合は、十分密着するか、本品が塗装面を侵さないかなどを見るために必ずサンプルにて事前試験を行ってください。
5. 厚塗り、たまりができるのと密着不良の原因となりますので、薄く均一に塗布してください。
6. 消防法危険物の第四類第一石油類非水溶性液体に該当しますので法に応じた保管および取扱が必要です。また、使用場所及び保管場所は火気厳禁としてください。
7. 塗装の前に必ず素地調整（塗装面の油分、水分、ほこり、浮いている旧塗膜、その他付着物の除去）をしてください。
8. 施工当日に強風、降雨、降雪、結露が予想される場合は、施工しないでください。また、施工中、施工後に降雨が生じた場合はシート養生などを行い、塗装面に直接雨がかからないようにしてください。
9. 気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的に避けてください。
10. 30℃以下の冷暗所にて密閉状態で保管してください。
11. 容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
12. 必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
13. 使用した器具はシンナーなどで十分に洗浄してください。
14. 施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
15. ご使用上の注意および詳細は安全データシート (SDS) をご参照ください。