OSHIROX 床用ウレタンコート２液（OXC-UC）

【製品概要】

OSHIROX 床用ウレタンコート２液は防塵型ウレタン樹脂系床用塗料です。無黄変型のウレタン樹脂を採用し、色の安定性や耐候性に優れています。耐摩耗性、耐汚染性にも優れた性能を発揮し、工場、駐車場、階段等幅広い床に適用できます。

【製品性状】

製品名	OSHIROX 床用ウレタンコート２液（OXC-UC）
外　観	液状
主成分	ウレタン樹脂（主剤）
貯蔵性	12 ヶ月（30℃以下密閉状態で保管）
用　途	一般工場、駐車場、廊下、階段、ベランダ、プールサイド、実験室等の床面

【荷姿】

12kg 入り金属缶（主剤）
3kg 入り金属缶（硬化剤）
16L 入り金属缶　4L 入り金属缶　（専用シンナー）

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断りなく変更することがあります。

株式会社ＯＳＨＩＲＯＸ
本社
〒559-0011　大阪府大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55
E-mail：info@oshirox.jp
Web：http://oshirox.jp

製造元
〒635-0032　兵庫県神戸市長田区苅藻通 1-3-17

【標準塗布量】
0.35kg/㎡
躯体の種類や状態によって異なるため目安となります。

【調合比】
主剤 20：硬化剤 5（重量比）　専用シンナー20～40%

【可使時間】
3 時間

【使用方法】
・ローラーまたは刷毛で躯体へ塗布してください。
・調合比は厳守してください。
・希釈には専用シンナーをご使用ください。

【使用上の注意】
1.　ご使用に際してはマニュアルをよくお読みください。
2.　作業中はゴム手袋および眼鏡を着用し、特に目に入らないように注意してください。
3.　万が一目に入った場合には直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
4.　色相や性状の変化を見るために必ずサンプルにて試験を行ってください。
5.　本剤は消防法危険物の第四類第二石油類非水溶性（硬化剤は第一石油類非水溶性）液体になりますので、法に応じた保管および取扱が必要です。
6.　塗装の前に必ず素地調整（塗装面の油分、水分、ほこり、浮いている旧塗膜、その他付着物の除去）をしてください。
7.　本材の塗装前には専用塗料（OXC-EPO）による下塗りが必要です
8.　施工当日に強風、降雨、降雪、結露が予想される場合は、施工しないでください。また施工中・施工後に降雨が生じた場合はシート養生などを行い、塗装面に直接雨がかからないようにしてください。
9.　気温 5 ℃以下、湿度 85%以上での施工は原則的に避けてください。
10.　下地表面のレイタンス、油脂、汚れ、ゴミなどを入念に除去してください（ポリッシャー型研磨機を使用）
11.　躯体の含水率が 5%以下、pH が 10 以下であることを確認してください
12.　30℃以下の冷暗所にて密閉状態で保管してください。
13.　容器のキャップは、商品の取り扱い時以外はしっかりと締めて保管してください。
14.　必要量だけ容器から取り出し、使用した残りは容器に戻さないでください。
15.　他社製品と併用すると本製品の特性が十分に発揮されないため、他社製品との併用はおやめください。シンナーは必ず専用の物をご使用ください。
16.　使用した器具はシンナーなどで十分に洗浄してください。
17.　施工箇所周辺に樹木や草花がある場合には、製品が飛散しないようにしてください。
18.　　ご使用上の注意および詳細は安全データシート（SDS）をご参照ください。